

NP 4 Holzschutzlasur

lösemittelhaltig
tiefenwirksam
offenporig
innen und außen
UV-Schutz (außer farblos)

Eigenschaften

NP 4 Holzschutzlasur ist ein lasierender, wetterbeständiger, feuchtigkeitsregulierender UV-schützender Holzanstrich (außer farblos). Farbton farblos im Außenbereich nur zum Auffrischen von dunklen Hölzern verwenden.

Verwendungszweck

Für alle Laub- und Nadelhölzer, auch tropische Hölzer.

Farbton

eiche, kiefer, nussbaum, palisander

Inhaltsstoffe

Testbenzin, Alkydharz, transparente Eisenoxydpigmente, Additive. Enthält Cobaltcarboxylat / Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 700 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g / l (Kategorie A/f ab 2010).

Glanzgrad

seidenglänzend

Kennzeichnung

VbF: A III , WGK 2

GIS-Code

M-KH03

Gebinde

2,5 l
5 l

Lichtbeständigkeit

Sehr gut; der Farbton farblos bietet keinen UV- Schutz, daher nur als Zusatzanstrich einsetzen.

Wetterbeständigkeit

Sehr gut

Verträglichkeit

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Verdünnungsmittel

Nur unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 Liter für ca. 12 m².

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % staubtrocken nach ca. 5 - 6 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.

Werkzeuge

Flachpinsel, Roller, Spritzgerät.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut schütteln und aufrühren, um volle Wirksamkeit und exakte Farbtonwiedergabe zu erreichen. Die Untergründe müssen trocken, sauber, fett- und ölfrei sein. Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 15 % betragen. Harzreiche Hölzer und fettige Rückstände mit PS 36 Universal-Verdünnung abwaschen. Lose Anstriche entfernen. Intakte Altanstriche leicht anschleifen. Stark verwitterte Anstriche bis auf das gesunde Holz abschleifen. Rohes Holz und kesseldruckimprägniertes Holz mit PS 96 Holzschutzgrund, je nach Saugfähigkeit 1 - 2 x vorbehandeln. Danach mindestens 2 Anstriche, stark der Witterung ausgesetzte Seiten 3 Anstriche NP 4 Holzschutzlasur in Holzmaserrichtung aufbringen. Tipp: Holzflächen regelmäßig inspizieren, evtl. Schäden sofort ausbessern.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, aber frostfrei lagern und soweit als möglich aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Bei der Verarbeitung lösemittelhaltiger Produkte bitte übliche Sicherheitsratschläge einhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation / Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden. Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !