

PS 1009 Holz- und Parkettversiegelung sgl.

seidenglänzend
schnell trocknend
für innen und außen
aromatenfrei

Eigenschaften

PS 1009 Holz und Parkettversiegelung ist ein hochwertiger, farbloser Holzlack auf Basis von polyurethanisiertem Alkydharz. Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit zeichnen diesen Lack aus. Die gute Wetterbeständigkeit und Wasserfestigkeit erlauben es sogar, ihn als Boots- und Yachtlack zu verwenden. Frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Verwendungszweck

Für Holzböden, Parkett, Holztreppen, Holzfenster, Holztüren und Möbel. Auch geeignet für Boote und Yachten.

Farbton

farblos

Inhaltsstoffe

Enthält Cobaltcarboxylat / Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Testbenzin, Alkydharz, Additive. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 500 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 500 g/l (Kategorie A/l ab 2010).

Glanzgrad

seidenglänzend

Kennzeichnung

VbF: AIII, WGK: 2

GIS-Code

M-KH03

Gebinde

750 ml
2,5 l

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Für innen und aussen.

Verträglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 Liter für ca. 14 m²

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 12 Std.
Durchgetrocknet und begehbar nach ca. 24 Std. Voll belastbar nach ca. 1 Woche.
Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.
Während der Trocknung Zugluft vermeiden.

Werkzeuge

Bürste, Roller.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Universaldünnung.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.

Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 15 % betragen.

Alte Anstriche, Politur- und Wachsschichten entfernen (abbeizen oder abschleifen).

Neue Hölzer glattschleifen. Für aussen mit PS 510 Holzgrundierung vorbehandeln, danach mindestens 2 Anstriche PS 1009 Holz- und Parkettversiegelung unverdünnt auftragen. Für innen den 1. Anstrich mit 10 % PS 36 Universalverdünnung verdünnen, den 2. und 3. Anstrich unverdünnt verarbeiten (jeweils nach Trocknung und Zwischenschliff).

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Tipp: Die Kanten von Sperrholz- und Tischlerplatten mehrmals lackieren, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !