

PS 52 Klinker- und Fassadenschutz

wasserabweisend
schlagregenfest
schmutzabweisend
für außen

Eigenschaften

PS 52 Klinker- und Fassadenschutz ist eine silikonveredelte Spezialgrundierung. Auf Grund sorgfältig ausgewählter Rohstoffe ist PS 52 Klinker- und Fassadenschutz schlagregenfest, schmutzabweisend, hoch wasserabweisend, ohne die Wasserdampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen. Sehr gut geeignet für Mineralputz- und Betonfassaden.

Verwendungszweck

Speziell geeignet für alle porösen und saugfähigen Naturstein-, Kunststein-, Mineralputz- und Betonfassaden.

Farbton

farblos

Inhaltsstoffe

Silikonharz, Additive, Wasser, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 2 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g / l (Kat. A/h ab 2010).

Kennzeichnung

Keine

GIS-Code

M-GF01

Gebinde

5 l

Wetterbeständigkeit

Sehr gut.

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 Liter für ca. 6 m².

Trockenzeit

Bei 20 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % trocken nach ca. 12 Stunden. Niedrigere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit verzögern.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Werkzeuge

Bürste, Rolle, Spritzgerät.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Untergründe müssen sauber, fettfrei und saugfähig sein. Verunreinigungen durch Farbe, Öl, Fett und Bewuchs mit handelsüblichem Reiniger entfernen. Löcher, Risse, offene Fugen schließen. Glas, Metall und Kunststoff abdecken, ein Verwehen der Flüssigkeit muss vermieden werden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden bis zu 3 Anstriche empfohlen. Jeder Anstrich sollte mindestens 60 Min. einziehen, bevor die Fläche wieder behandelt wird. Bei weniger saugfähigen Untergründen reicht 1 Anstrich. Bei nichtsaugenden Untergründen nur auf die Fugen satt aufbringen. Aufgetragene Menge muss der Saugfähigkeit des Materials angepasst werden. Nicht im Überschuss arbeiten. Nach dem Eindringen des Anstriches müssen die nicht saugfähigen Flächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Auch auf feuchten Untergründen anwendbar. Kann im Spritzverfahren, mit Pinsel oder Quast aufgetragen werden.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen; kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation / Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !