Technisches Merkblatt

Schulz FARBEN

Stand: 01.03.2010

PS 61 Schimmelschutzfarbe

hoch wirksamer Schimmelschutz
für innen
weiß, matt
Deckvermögen nach DIN EN 13300 Klasse 2
(bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m² / Liter)
Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300 Klasse 3

Sicher verwenden!
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Eigenschaften

PS 61 Schimmelschutzfarbe ist eine gut deckende, hoch wirksame, weiße Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung (PT 7) zur Verhinderung von Schimmelbildung auf wasserdampfbelasteten Flächen, z. B. Kältebrücken, Küche und Bad. Tropf- und spritzgehemmt.

Verwendungszweck

Geeignete Untergründe sind Innenputze, Beton, Gipskartonplatten, Kalksandstein, Hartfaser-, Pressspan-, Hartschaumplatten, Raufasertapeten und Prägetapeten aus Papier.

Farbton

weiß

Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoff, Wasser, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon), fungizide Wirkstoffe: 3-Iodo-2-propynylbutylcarbamat: 0,10 ml auf 1,00 Liter, 0,25 ml auf 2,50 Liter, 0,50 ml auf 5,00 Liter, 1,00 ml auf 10,00 Liter, Zinkpyrithion: 0,20 ml auf 1,00 Liter, 0,50 ml auf 2,50 Liter, 1,00 ml auf 5,00 Liter, 2,00 ml auf 10,00 Liter, 2-(n-Octyl)-3(2H)-isothiazolinon: 0,01 ml auf 1,00 Liter, 0,25 ml auf 2,50 Liter, 0,50 ml auf 5,00 Liter, 1,00 ml auf 10,00 Liter. Kann allergische Reaktionen auslösen. Beratung für Allergiker unter Tel. +49 6704/9388-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

Glanzgrad

matt

GIS-Code

M-DF02

Gebinde

2,5 l
10 l

wir und die Farben

Schulz GmbH
Farben- und Lackfabrik
An der Altnah 10
55450 Langenlonsheim

Tel. 0 67 04 / 93 88-0
Fax 0 67 04 / 93 88-50
www.schulz-farben.de
info@schulz-farben.de

Lichtbeständigkeit

gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Verträglichkeit

Abtönbar mit Vollton- und Abtönfarben bis max 10 %.

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

1 Liter für ca. 6 m²

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 8 - 10 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarbenanstriche und kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Bereits vorhandenen Schimmelbelag entfernen (mit PS 50 Schimmel-Ex). Kritische und stark saugende Untergründe mit Acryl Tiefengrund grundieren. Für den Vor- / Grundanstrich wird PS 61 Schimmelschutzfarbe bis zu 10 % mit Wasser verdünnt. Deckanstrich unverdünnt auftragen. PS 61 Schimmelschutzfarbe kann gestrichen oder gerollt werden. Abtönbar mit Vollton- und Abtönfarben. Hinweis: Bitte nicht mit dem Spritzgerät verarbeiten.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Nur gut verschlossen im Originalgebinde und kühl, aber frostfrei lagern! Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Biozide Produkte sicher verwenden! Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel, Dämpfe und Schleifstäube nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei der Arbeit geeignete geschlossene Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. Evtl. rückfettende Hautcreme verwenden. Nach der Verarbeitung unbedeckte Körperteile mit Wasser waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Erste Hilfe Maßnahmen: Im Verdachtsfall oder wenn Symptome nicht abklingen unbedingt Arzt aufsuchen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Schulz GmbH
Farben- und Lackfabrik
An der Altnah 10
55450 Langenlonsheim

Tel. 0 67 04 / 93 88-0
Fax 0 67 04 / 93 88-50
www.schulz-farben.de
info@schulz-farben.de

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Betroffenen warm halten und beruhigen. Kein Erbrechen auslösen.

Umweltschutz: Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!
Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Entsorgung

Dieses Produkt im Originalgebinde ausschließlich bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben (z.B. Schadstoffmobil).

wir und die Farben

Schulz GmbH
Farben- und Lackfabrik
An der Altnah 10
55450 Langenlonsheim

Tel. 0 67 04 / 93 88-0
Fax 0 67 04 / 93 88-50
www.schulz-farben.de
info@schulz-farben.de