

PS 82 Acryl Vollton- und Abtönfarbe



Zum Abtönen von Dispersionsfarben, Dispersionsputzen und Latexfarben

Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300 Klasse 2
wetterbeständig

Blauer Engel weil emissionsarm

Eigenschaften

PS 82 Acryl Vollton- und Abtönfarbe ist eine hochdeckende, wasserverdünnbare, leicht zu verarbeitende Dispersionsfarbe für hochwertige Anstriche im Innen- und Außenbereich. Sie eignet sich auch hervorragend als Sockelfarbe, ist wetterbeständig, emissionsarm und scheuerbeständig.

Verwendungszweck

Zum kreativen Abtönen von Dispersionsfarben, Dispersionsputzen und Latexfarben. Für Anstriche auf Raufasertapeten, allen üblichen Innen- und Außenputzen, Beton, Gipskartonplatten etc.

Farbton

apfelgrün, bast, blau, bordeauxrot, braun, curry, gelb, goldgelb, goldocker, grün, korallenrot, lachs, maigrün, reinorange, rot, sahara, schwarz, terrakotta, ultramarinblau, weiss, zimt.

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Pigmente, Füllstoff, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Iothiazolinon-Allergiker unter Tel. (0 67 04) 93 88-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 0,6 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

Glanzgrad

matt

GIS-Code

M-DF01

Gebinde

250 ml, 750 ml, 2,5 l

Lichtbeständigkeit

sehr gut

Wetterbeständigkeit

sehr gut

Verträglichkeit

Untereinander in jedem Verhältnis mischbar.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 6 m² bei einem Anstrich, je nach Untergrund.

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 3 - 4 Stunden.
Niedrigere Temperatur oder höhere Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Neue Putze müssen mindestens 4 Wochen durchgetrocknet sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Bei Algen- und Moosbefall die Flächen sorgfältig mit einem geeigneten Mittel reinigen. Kritische und stark saugende Untergründe mit PS 20 Acryl-Tiefengrund grundieren.

Vollton- und Abtönfarbe je nach Farbtonwunsch gut in die entsprechende Farbe einrühren. Bitte die Richtlinien für Untergrundvorbereitung und Verarbeitung der Farbe beachten, die abgetönt wird.

Bei der Verwendung pur als Volltonfarbe den Grundanstrich mit ca. 5 % Wasser verdünnen. Den Schlussanstrich unverdünnt auftragen.

Wichtige Hinweise

Folgende Farbtöne sind in der Mischung mit Weiß oder anderen Volltonfarben im Außenbereich nur bedingt lichtecht:

reinorange, ultramarinblau, apfelgrün, terracotta, blau, bast, grün, lachs, curry, zimt, korallenrot, maigrün, gelb, rot, goldgelb.

Für diese Farbtöne kann im Verschnitt mit Weiß keine Gewährleistung für die Dauer der Farbbeständigkeit übernommen werden. Werden diese Farbtöne im Außenbereich pur im Vollton verarbeitet, ist die Lichtechtheit jedoch sehr gut.

Nicht unter 8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Anbruchgebände alsbald aufbrauchen

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebände zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

**wir und die
Farben**

Schulz GmbH
Farben- und Lackfabrik
An der Altnah 10
55450 Langenlonsheim

Tel. 0 67 04 / 93 88-0
Fax 0 67 04 / 93 88-50
www.schulz-farben.de
info@schulz-farben.de

PS0820
02. Aug. 10