

PS 98 Buntlack seidenglänzend

leicht zu verarbeiten
hoch wetterbeständig
stoß- und kratzfest
innen und außen

seidenglänzend

Eigenschaften

PS 98 Buntlack ist ein leicht zu verarbeitender, strapazierfähiger Alkydharzlack für hochwertige Anstriche im Innen- und Außenbereich. Sehr gut deckend, wetterbeständig, glanzstabil, schnell trocknend, stoß- und kratzfest. Alle PS Buntlacke sind untereinander mischbar.

Verwendungszweck

Für alle Untergründe wie z. B. Holz, Metall, Putz. Besonders gut geeignet für Türen, Möbel, Fenster, Gitter etc.

Farbton

siehe Farbtonkarte

Inhaltsstoffe

Alkydharz, Titandioxid, Pigmente, Testbenzin, Additive. Enthält 2-Butanonoxim, 2-Ethylhexansäure und Zirkoniumsalz, kann allergische Reaktionen hervorrufen. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 300 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 300 g/l (Kategorie A/d ab 2010).

Glanzgrad

Seidenglänzend.

GIS-Code

M-LL02

Gebinde

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Sehr gut

Verträglichkeit

Alle Farbtöne in jedem Verhältnis untereinander mischbar.

Verdünnungsmittel

Terpentinersatz

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Ergiebigkeit

1 Liter für ca. 12 - 14 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % staubtrocken nach 2 Stunden, griffest nach 8 Stunden, nach 24 Stunden überstreichbar. Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Universalverdünnung.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Untergründe müssen trocken, sauber, öl-, fett-, rostfrei und tragfähig sein. Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 15 % betragen. Lose Anstriche entfernen, intakte Altanstriche leicht anschleifen. Unebenheiten mit einem geeigneten Füllmittel glätten, danach die Flächen sorgfältig säubern. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Rohes und druckimprägniertes Holz mit PS 91 Vorstreichfarbe vorstreichen. Im Außenbereich zusätzlich mit PS 96 Holzschutzgrund vorbehandeln. Eisen, Metall mit PS 95 Rostprimer, mineralische Untergründe mit PS 20 Acryl Tiefengrund vorbehandeln. Danach 1 - 2 Anstriche PS 98 Buntlack aufbringen.

Wichtige Hinweise

Beachten Sie bitte: Je nach den spezifischen Objektbedingungen und dem daraus resultierenden Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2 - 3 Wochen ein.

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Anbruchgebinde gut verschließen und alsbald aufbrauchen. Kühl, aber frostfrei lagern.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

Entsorgung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !